

DRYWOOD LAKVERF INDUS

KENMERKEN

Watergedragen verfsysteem

Duurzaam onderhoudssysteem voor roestwerend voorbehandelde damwandprofielen en sandwichpanelen

Zowel grond- als afwerklaag (één-potsysteem)

Uitstekende verwerkbaarheid, dekking en vloeïng

Bijzonder goede buitenduurzaamheid

Duurzame elasticiteit

Duurzaam glans- en kleurbehoud

Sneldrogend

Vanuit basisverven in vrijwel elke kleur leverbaar

WE MAKE THE WORLD LAST LONGER

 **TEKNOS**
DRYWOOD

PRODUCT SPECIFICATIES

PRODUCTOMSCHRIJVING

DRYWOOD Lakverf Indus is een watergedragen, sneldrogend één-potsysteem. Het product is geschikt voor nieuwbouw- en onderhoudsschilderwerk.

EIGENSCHAPPEN

DRYWOOD Lakverf Indus heeft een zeer goede dekking, hoog laagdiktebereik, goede vloeï en een lange open tijd, is sneldrogend, heeft een zeer goede hechting op corrosie-werende damwandprofielen en sandwichpanelen, is goed vullend en kenmerkt zich door extreem hoge duurzaamheid, duurzame elasticiteit en heeft een uitstekend kleur- en glansbehoud.

VERWERKING

DRYWOOD Lakverf Indus is aan te brengen middels spuiten, kwasten of rollen op een geschikte, draagkrachtige, schone, droge, geschuurde en vetvrije ondergrond. Metalen dienen corrosie-werend voorbehandeld te zijn. Plamuren met Drywood 2K epoxy (buiten) of Drywood Acrylplamuur (binnen). Licht opschuren alvorens een nieuwe laag aan te brengen. Verwerken boven 8 °C en bij max. 70% RV. Niet in de volle zon aanbrengen. Droogtijden zijn afhankelijk van de aangebrachte laagdikte, temperatuur, relatieve luchtvochtigheid en ventilatie. Spuiten in richting banen damwandprofiel en sandwichpaneel, niet in vlakken. Aanbevolen natte laagdikte: 225-250 µm (80-100 µm droge laagdikte). Voor stalen ondergronden die niet corrosie-werend zijn behandeld of waarbij tijdens gebruik corrosie is ontstaan eerst voorbehandelen met Teknos anti corrosieve primers.



BEL ONS

Neem contact op met Teknos Drywood voor het krijgen van professioneel advies als u overweegt om DRYWOOD Lakverf Indus of een ander coatingsproduct van Teknos Drywood te gebruiken. Ons technisch team staat altijd klaar om u te ondersteunen bij het adviseren van uw perfecte coatingoplossing en -toepassingsysteem.



TECHNISCHE GEGEVENS

Stofdroog*	ca. 30 minuten
Kleefvrij*	ca. 1,5 uur
Overschilderbaar*	ca. 4 uur
Vaste stofgehalte**	ca. 35% vol
Rendement***	ca. 4,5 m ² /liter
VOS-gehalte	max. 100 g/liter
Verpakking**	2,5, 10 en 20 liter
Glansgraad	ZG en LG

* Droogtijden bij 20 C en 65% R.V. bij 35 µm droge laagdikte

** Afhankelijk van de kleur

*** Bij 250 µm natte laagdikte

WE MAKE THE WORLD LAST LONGER

TEKNOS DRYWOOD B.V.
H. ter Kuilestraat 181
7547 SK Enschede
Nederland
T: +31 (0)53 4334422
E: sales.nl@teknos.com

www.teknos.com

 **TEKNOS**
DRYWOOD