

TEKNOFLOOR BOJA

Houtbeits

Watergedragen houtbeits voor het bijkleuren van parket en houten vloeren.

TEKNOFLOOR BOJA is geschikt voor aanbrengen met roller en troffel op parket en houten vloeren. Overschilderbaar met grondlak of dekkverf op acrylaatbasis.



TECHNISCHE GEGEVENS

Certificaten, goedkeuringen en classificatie	M1 classificatie, Finnish Key vlag
Toepassingsgebied	Plankenvloeren, Parketvloeren
Vaste stoffen	Ca. 8 % (volume)
Vluchtige organische stoffen (VOS)	EU-VOS-grenswaarde (kat A/f): 130 g/l. De VOS van het product: max. 130 g/l.
Praktisch spreidend vermogen	Eén laag met roller: 10 - 12 m ² /l. Eén laag met stalen troffel: 13 - 15 m ² /l.
Kleuren	Helder. Kan aangekleurd worden in transparante kleuren.
Kleursysteem	Teknomix
Glans (60°)	Mat
Verdunner	Water.
Soortelijk gewicht	Ca. 1 g/ml
Opslag	Opslagtijd: in ongeopende verpakking, boven +1 °C, gedurende 2 jaar. Vorstvrij.
Verpakkingen	Helder: 2,7 l.

GEBRUIKSAANWIJZING

Oppervlaktevoorbereiding	Stof en vuil moeten van het te behandelen houten oppervlak worden verwijderd. Schuur het oppervlak goed, laatste keer schuren met korrel nr. 120. Indien nodig kan het houten oppervlak worden bevochtigd voordat de beits wordt aangebracht. Lichte zwellling veroorzaakt door bevochtiging van het oppervlak wordt geschuurd voordat de houtbeits wordt aangebracht. Vul de gaten met GAP-parketplamuur vóór de laatste keer schuren. Breng na het schuren en stofzuigen de beits op het oppervlak aan.
Applicatiemethode	Verfrol, Troffel

Verwerking	Goed roeren voor gebruik en indien nodig tijdens het aanbrengen. Controleer de kleur van het product op een teststukje voordat u de beits daadwerkelijk aanbrengt. De kleur wordt beïnvloed door de boomsoort van het oppervlak, de absorptie-eigenschappen, de hoeveelheid aangebrachte houtbeits, de toepassingsmethode en het aantal aangebrachte lagen. Het beste resultaat wordt meestal bereikt met twee lagen. Lichte zwelling van het oppervlak verwijderen door licht tussen de lagen te schuren en te stofzuigen. Nadat de beits is opgedroogd, is het oppervlak klaar om te worden afgelakt met Teknos parketprimers of één component parketlakken.
Verwerkingsvoorwaarden	Het te schilderen oppervlak moet droog zijn. Het vochtgehalte van het hout moet 7 ± 2 gewichtprocent zijn. Tijdens het lakken en drogen moeten de temperatuur van de omgevingslucht, het oppervlak en de lak hoger zijn dan $+10$ °C en de relatieve luchtvochtigheid lager dan 80%.
Droogtijden	+23 °C/50 % RV
- stofdroog	2 h
- overschilderbaar	overschilderbaar met houtbeits: 4 h overlakbaar: 24 h
	Het droogproces zal langzamer verlopen in koude en/of vochtige omstandigheden.
Reiniging	Warm water en RENSA BRUSH kwastreiniger. Reinig de materialen direct na gebruik.

GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Veiligheids- en voorzorgsmaatregelen	Zie het veiligheidsinformatieblad (SDS).
---	--

Teknos Group Oy Takkatie 3, P.O.Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland Tel. +358 9 506 091

De bovenstaande informatie is normatief en gebaseerd op laboratoriumproeven en praktische ervaring. De informatie is vrijblijvend en wij kunnen geen aansprakelijkheid accepteren voor de resultaten die verkregen zijn onder werkomstandigheden die buiten onze controle vallen. Als bijgevolg is de koper of de gebruiker niet vrijgesteld van de verplichting om de geschiktheid van onze producten voor specifieke middelen en toepassingsmethoden te testen onder de werkelijke applicatie voorwaarden. Onze aansprakelijkheid dekt enkel schade die rechtstreeks veroorzaakt is door gebreken van de door Teknos geleverde producten. Dit impliceert dat de gebruiker over voldoende kennis moet beschikken om het product correct te kunnen gebruiken met het oog op de technische aspecten en de arbeidsveiligheid. De meest recente versies van de technische veiligheidsbladen en de veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar op onze website www.teknos.com. Alle handelsmerken die in dit document worden weergegeven, zijn het exclusieve eigendom van Teknos of zijn gelieerde bedrijven.