
PRODUCTTYPE	Watergedragen primer. Het product is geclassificeerd als Groep M1 in de emissieclassificatie van bouwmaterialen. Het product is bekroond met het Key Flag-symbool (Avainlippu), wat een Finse herkomst aangeeft.
GEBRUIK	FORME is geschikt voor het gronden van parket en houten vloeren met alle toepassingsmethodes. Te gebruiken in combinatie met Teknos parketlakken.

TECHNISCHE GEGEVENS

Vaste stoffen	Ongeveer 31% gewichtsvolume
Vluchtige organische stoffen (VOS)	EU VOS-grenswaarde (kat A/i): 140 g/l. De VOS van het product: max. 140 g/l.
Praktisch verbruik	Eén laag met stalen troffel: circa 25 m ² /l 3 lagen met stalen troffel: 10 - 12 m ² /l Eén laag met viltspaan, lakkwast of lakroller circa 10 m ² /l
Dichtheid	circa 1,0 g/ml
Droogtijd, +20 °C/RV 50 % - aanbrengen met stalen troffel - aanbrengen met viltspaan, lakroller of kwast	na 30 - 60 min na 2 uur Het droogproces zal langzamer verlopen in koude en/of vochtige omstandigheden.
Verdunner, schoonmaken	Water. Reinig de materialen direct na gebruik met warm water en RENSA BRUSH-kwastenreiniger.
Kleuren	Transparant
Verpakkingen (beschikbaarheid verschilt per land)	Transparant: 5 l

VEILIGHEIDSMARKERINGEN Zie veiligheidsinformatieblad.

GEBRUIKSAANWIJZING**Oppervlaktevoorbereiding en toepassing**

Schuur het houten oppervlak goed, werk af met schuurpapier korrel 100 of fijner. Vul de gaten met GAP-parketplamuur tijdens het tussenschuren. Breng na het schuren een laag FORME primer aan met een roestvaststalen troffel, viltspaan, lakkwast of roller.

Aanbrengen met stalen troffel: Breng 3-4 lagen aan. Schuur, indien nodig, tussen het aanbrengen van de lagen met bijvoorbeeld schuurnet of schuurpapier korrel 120.

Aanbrengen met viltspaan, lakroller of kwast: Breng één laag aan. Schuur tussen het aanbrengen van de lagen met bijvoorbeeld schuurnet of schuurpapier korrel 120. Breng, indien nodig, nog een laag aan met een stalen spaan.

Werk na het gronden af met Teknos parketlak op waterbasis.

Watergedragen primers kunnen een lichte zwelling van het houten oppervlak veroorzaken. Indien een absoluut glad oppervlak gewenst is, schuurt u het oppervlak na de eerste laklaag licht op.

Laat de primer volledig drogen alvorens de toplak aan te brengen.

Applicatie omstandigheden

Het te lakken oppervlak moet droog zijn.

Het vochtgehalte van het hout moet 7 ± 2 gewichtprocent zijn.

De temperatuur van de lucht, het oppervlak en de lak moet tijdens het aanbrengen en drogen hoger zijn dan $+18 - 24$ °C en de relatieve luchtvochtigheid 40 - 60%.

EXTRA INFORMATIE

Opslagtijd: in ongeopende verpakking, boven $+1$ °C, gedurende 1 jaar.
MAG NIET BEVRIEZEN.

De informatie in dit gegevensblad is gebaseerd op laboratoriumtests en praktijkervaring. De cijfers zijn indicatief en afhankelijk van bijvoorbeeld kleur en glans. Omdat we geen controle hebben over de gebruiks- en toepassingsvoorwaarden, zijn we alleen verantwoordelijk voor de kwaliteit van het product en garanderen we dat het voldoet aan onze kwaliteitscontrole. We aanvaarden geen aansprakelijkheid voor verlies of schade, die voortvloeit uit de toepassing van het product in enige vorm, die in strijd is met de aanwijzingen of het beoogde gebruik. De nieuwste versies van onze gegevensbladen, veiligheidsinformatiebladen en systeembladen vindt u op onze website www.teknos.com.
